

Produkt <b>Tkanina meblowa</b>	Deseń, Nazwa <b>ARGO</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Masa powierzchniowa <b>435 g /mb</b>	Szerokość <b>145 cm</b>	Skład surowcowy <b>100% PES</b>
---	----------------------------	------------------------------------

**Właściwości użytkowe wyrobu zgodne z normą PN-EN 14465:2005- kategoria A**

**Badania wykonujemy w Instytucie Włókiennictwa Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych w Łodzi**

Właściwości	Norma	Wartość zgodna z normą
<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	<b>EN ISO 13943 -1 (N)</b>	<b>≥400</b>
<b>Odporność na ścieranie w teście Martindale</b>	<b>EN ISO 12947 -2 (suwy)</b>	<b>≥45 000</b>
<b>Odporność na pilling</b>	<b>EN ISO 12945 -2 (po 2000 suwów)</b>	<b>≥4-5</b>

- 1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.**
- 2. Ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki prezentowanej w katalogu.**
- 3. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.**
- 4. Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.**
- 5. Działanie promieni UV może spowodować zmiany kolorów.**